

TERRA VELOURS

Eminence

PEINTURE DE FINITION
VELOUTÉE À BASE DE
RÉSINES ACRYLIQUES EN
PHASE AQUEUSE



DESTINATION

Peinture de finition pour la protection et la décoration des murs et des plafonds. Pour travaux neufs et rénovation de finition soignée (type A). Technologie Clean'R permettant de capter et détruire le Formaldéhyde présent dans l'air intérieur. Peinture contenant un agent antibactérien selon la norme ISO 22196 : 2007, avec une efficacité supérieur à 99.9% (RAPPORT 16BPO23)

PROPRIÉTÉS

- Aspect velouté pommelé arrondi
- Très grande blancheur
- Excellente opacité
- Temps ouvert long
- Bonne dureté du film
- Absence de projection et de reprise
- Facilité d'application
- Velours lessivable

Classement AFNOR NF T 36-005 - FAMILLE I - Classe 7b2

CARACTÉRISTIQUES

Aspect en pot :	Liquide onctueux
Aspect du film :	Velours
Masse volumique à 20°C :	1.35g/cm ³ +/- 0.05
Séchage (20°C - 65% HR) :	1h (sec au toucher)
Recouvrable :	12h
Rendement théorique :	11m ² /L
Résistance à l'abrasion humide (NF EN 13300) :	Classe 1
Classification C.O.V. (directive 2004/42/CE) :	Valeur limite en UE de ce produit (Cat. A/a) : 30g/l (2010) Ce produit contient au maximum 10g/l COV
Extrait sec en poids :	58% +/- 2%
Extrait sec volumétrique :	43% +/- 2%
Brillance spéculaire à 60° :	4 - 6%
Conditionnement :	1L, 3L & 10L
Teintes :	+ 2000 teintes à partir du blanc et des bases à teinter
Conservation :	24 mois en emballage hermétique d'origine non ouvert à l'abri de la chaleur et du gel
Test d'adsorption de formaldéhyde :	Rapport n°13-ON-4155-02
Certification Ecolabel Européen :	Licence n°005/12



MISE EN OEUVRE

PRÉPARATION DES FONDS

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59.1 (Norme NF P 74-201)

Température de l'air ambiant : > 8°C (intérieur)

Humidité du fond prêt à peindre : < 5% (intérieur)

Hygrométrie relative : < 65% (intérieur)

Nettoyer les fonds par tous moyens chimiques ou mécaniques appropriés de façon à un obtenir un support propre, sec et sain.

SYSTEME D'APPLICATION

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
Fonds neufs (plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées)	TERRA IMPRESS EMINENCE (1 couche) TERRA IMPRESS HYDRO (1 couche)	TERRA VELOURS EMINENCE 1 à 2 couches
Support revêtus par des anciennes peintures	IMPRESSION EN PHASE SOLVANT (1 couche)	
Support alcalins à base de liant hydraulique	TERRA IMPRESS EMINENCE (1 couche)	
Boiseries intérieures	IMPRESSION EN PHASE SOLVANT (1 couche)	

APPLICATION

- **Conditions d'application** DTU 59-1
- **Nettoyage du matériel** Eau
- **Diluant** Eau
- **Dilution** Prêt à l'emploi. Airless 5% à 10%
- **Matériel d'application** Brosse acrylique, rouleau poils courts 10mm microfibrés (aspect semi tendu), rouleau poils moyens 12mm microfibre/polyester (aspect pommelé serré), rouleau poils moyens 13mm polyester tissé (aspect pommelé), pistolet sans air (buse 0.015)

HYGIENE ET SECURITE

consulter la fiche de données de sécurité

FICHE TECHNIQUE SEPTEMBRE 2024 - ANNULE ET REMPLACE TOUTE FICHE ANTÉRIEURE


Les données physico-chimiques présentées dans cette fiche concernent uniquement le produit blanc. La valeur des COV indiquée s'applique au produit prêt à l'emploi après mise à la teinte et dilution avec les produits de notre gamme. Nous ne pouvons être tenus responsables des mélanges réalisés avec d'autres produits commerciaux, dont la teneur en COV n'est pas connue de notre part. Cette fiche technique vise à informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit, sur la base de nos connaissances actuelles. Nous recommandons à nos clients de s'assurer que le produit convient à la nature et à l'état des supports, et de réaliser des essais représentatifs. Il leur incombe également de vérifier que cette fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une version plus récente.

Cette fiche descriptive a pour objectif d'informer nos clients sur les caractéristiques de notre produit. Les informations qu'elle contient sont basées sur nos connaissances actuelles et sur les résultats de tests réalisés dans des conditions conformes aux normes ou DTU en vigueur. Compte tenu de l'évolution technique continue, il est recommandé à nos clients de vérifier, avant toute utilisation, que cette fiche n'a pas été remplacée par une version plus récente. Elle annule et remplace toutes les versions antérieures. En cas de litige, seul ce document fera foi.

GESTION DES DÉCHETS

Les outils doivent être nettoyés immédiatement après usage avec de l'eau. Pour protéger l'environnement, nettoyez soigneusement le matériel après utilisation, rincez-le avec une petite quantité d'eau dans un récipient et laissez l'eau s'évaporer. Le résidu sec peut ensuite être jeté à la poubelle. Essuyez bien le matériel et refermez l'emballage après usage. Déposez l'emballage vide dans une déchetterie et ne jetez pas les résidus dans les égouts. Les déchets ne doivent ni être abandonnés, ni brûlés à l'air libre, ni rejetés dans la nature, le réseau d'assainissement, ou les ordures ménagères. Informez-vous auprès de vos autorités locales sur les modalités de collecte et d'élimination.

TERRE
de Pigments



TERRE DE PIGMENTS

639 Avenue Marcel Paul
83500 La Seyne-Sur-Mer
04 94 32 96 46

Contact@terre-de-pigments.fr
terre-de-pigments.fr

SUIVEZ NOUS SUR



TERRE
de Pigments

